

УП «Минскинтеркапс»	
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПЕРВИЧНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	СПФ-УМ-13
Распределение: ОМТС (1), РО (1), ХМЛ (1+1 в электр. виде)	
Название первичного упаковочного материала	ПЛЕНКА ПВХ (0,300 мм)

Внутренний код: 04 (2)-УМ^I, 04 (3)-УМ^I, 04 (11)-УМ^I;





04/1 (2)-УМ^{II}, 04/1 (3)-УМ^{II}, 04/1 (11)-УМ^{II}

Наименование НД для упаковочного материала: ГОСТ 25250-23, ТКП 362-2011

Производитель: в соответствии с перечнем П-06-07

Метод отбора проб по СОП МИК 088, РИ МИК 08-107

№ п/п	Показатель	Требования	Метод	Примечание
1	Описание	Пленка ПВХ марки ЭП-73 гладкая, бесцветная с желтоватым или фиолетовым оттенком, без отверстий, разрывов, трещин и складок, с ровно обрезанными краями. Включения, черные точки размером: до 1 мм не нормируются; от 1 до 2 мм – не более 3 шт на 1 м²; от 2 до 5 мм – не более 1 шт на 1 м²; более 5 мм не допускаются. Зерна ПВХ, полностью или частично не разрушенные, «рыбьи глаза», воздушные пузырьки размером: до 1 мм не нормируются; от 1 до 2 мм – не более 5 шт на 1 м²; от 2 до 5 мм – не более 1 шт на 1 м²; более 5 мм – не допускаются. Пленка намотана на картонные бобины (пластмассовые втулки и пластмассовые, металлические шпули). Допускается помятость в начале намотки на бобины и наличие в рулоне не более двух отрезков пленки длиной не менее 10 м. Сматывание пленки в рулон должно быть плотным, смещение по торцевой поверхности рулона наружу и внутрь должно быть не более допуска на ширину полотна пленки.	Визуальный, физический	Подсчет количества включений, черных точек и прозрачных точек «рыбьих глаз» проводят визуально без применения увеличительных приборов. Для измерения величины дефекта используют линейку металлическую (цена деления не более 1 мм).
2	Идентификация (подлинность)	Максимумы поглощения ИК-спектра испытуемого образца должны соответствовать максимумам поглощения спектра типового образца.	ФЕАЭС 2.4.1.9, ГФ РБ 3.1.11	
3	Контролируемые показатели:		Физический, органолептический, Приложение № 1	1 – для пленки 04(3)-УМ, 04/1(3)-УМ 2 – для пленки 04(2)-УМ, 04/1(2)-УМ 3 – для пленки 04(11)-УМ, 04/1(11)-УМ
	1. Ширина, мм	86,0±1,0 ¹ . 109,0±1,0 ² . 252±1,0 ³ .		
	2. Толщина, мм	0,300±0,040.		
	3. Запах водной вытяжки пленки ПВХ ЭП-73	Должен отсутствовать посторонний запах.		
4	Диаметр втулки, мм	От 76 до 83.	Физический	Требования для производителя,
5	Диаметр рулона, мм	Не более 400.	Физический	не контролируются ХМЛ

Разработал Томко Л.А.  Каштальян Я.А. 	Согласовал Дудорева И.В.  Хватик Я.В. 	Утвердил Новикова Н.Н.  «24» апреля 2026 г.
--	--	--

УП «Минскинтеркапс»		
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПЕРВИЧНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	СПФ-УМ-13	с. 2 из 2
Распределение: ОМТС (1), РО (1), ХМЛ (1+1 в электр. виде)		Редакция № 18
Название первичного упаковочного материала	ПЛЕНКА ПВХ (0,300 мм)	

№ п/п	Показатель	Требования	Метод	Примечание
6	Микробиологическая чистота, КОЕ/100 см ² общее количество бактерий общее количество дрожжевых и плесневых грибов Enterobacteriaceae S. aureus P. aeruginosa	Не более 10. Не допускаются. Не допускается. Не допускается. Не допускается.	РИ МИК 08-016	
7	Маркировка	Наименование предприятия-изготовителя; наименование пленки; номер партии, количество рулонов в партии; дата изготовления; штамп отдела технического контроля.		
8	Упаковка	Рулоны пленки обертывают полиэтиленовой пленкой или поливинилхлоридной пленкой и скрепляют шпагатом, жгутами или полосками из прочных синтетических материалов или лентой. Рулоны пленки перед упаковыванием должны быть закреплены липкой лентой.		
9	Условия хранения	Пленка должна храниться в упаковке завода-изготовителя в складском помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до 35 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранение пленки вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, резиной, взаимодействующими с пленкой. Не допускается прямой контакт пленки с лакированными поверхностями. Пленка, транспортировавшаяся при температуре ниже 0 °С, должна быть выдержана при комнатной температуре не менее суток перед ее применением.		
10	Срок годности	Из сертификата производителя.		

Примечание:

^I - ООО «ГУМ», РФ

^{II} - ООО «Лидерпласт», РФ

Методы контроля.

Для испытаний от рулонов, отобранных при приемке, отбирают пробы пленки общей площадью не менее 1 м^2 , исключая при этом края рулонов пленки длиной 100 мм по ширине рулона.

1. Внешний вид пленки определяют визуально.
2. Ширину пленки в рулоне определяют любым измерительным инструментом с погрешностью в пределах допуска на ширину пленки данного типа.
3. Толщину пленки определяют микрометром в трех точках на равных расстояниях друг от друга и не менее 10 мм от края.
4. Запах водной вытяжки определяют органолептически. Количество образцов для испытаний вычисляют, исходя из отношения площади поверхности материала к объему жидкости, которое должно быть 2:1 с учетом обеих поверхностей пленки. Образцы перед испытанием кондиционируют на воздухе при $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 3 ч.


Для испытаний вытяжки из материалов готовят следующим образом. Образцы пленок заливают кипяченой водопроводной или дистиллированной водой при $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и выдерживают в течение 10 суток.

Не должно быть постороннего запаха.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ

СПФ-УМ-13, ред. № 17

ПЛЕНКА ПВХ (0,300 мм)

Должность	Дата	Подпись	Ф.И.О.
Разработал:			
Провизор-аналитик РО	24.04.2026		Томко Л.А.
Начальник РО	24.04.2026		Каштальян Я.А.

№ раздела, пункта	Содержание изменения
	Уточнено название производителя пленки ПВХ (старое название - АО ДПО Пластик, новое – ООО ГУМ). КИ И-13-26-06-ПК№2-ГП-П-Р.